

## Definición

**FijaColor** es una mezcla en seco de cemento Pórtland, aditivos polímeros, arenas finas y pigmentos, de fácil homogeneización en agua.

## Ventajas

- ☒ Es un producto de alta calidad y fácil aplicación.
- ☒ Alto desempeño en ambientes interiores y exteriores.
- ☒ Colores variados y perdurables en el tiempo.
- ☒ Mezcla de excelente tiempo abierto, lo que permite mejor nivelación y rendimiento.
- ☒ Baja absorción de humedad, evita la formación de hongos.
- ☒ No requiere humedecer las juntas para la aplicación.

## Usos

- ☒ Ideal para llenar las separaciones entre revestimientos cerámicos en interiores y exteriores.
- ☒ Recomendado para sellar juntas en revestimientos de piso y pared en cerámica, gres, mármol y porcelanato.
- ☒ Excelente desempeño al emboquillar fachadas exteriores, balcones y terrazas.

Para dilataciones de 1 a 6 mm.

## Aspectos técnicos

El consumo del **FijaColor®** refleja el promedio teórico aproximado según pruebas en laboratorio.

Este consumo se calcula entre 3 y 5 m<sup>2</sup>/kl, dicha variación depende del tamaño y profundidad de la dilatación, como también de la experiencia del instalador.

## Propiedades

<b>Fraguado inicial:</b>	24 horas.
<b>Tráfico liviano:</b>	48 horas.
<b>Tránsito pesado:</b>	10 días.
<b>Fraguado final:</b>	20 días.
<b>Apariencia:</b>	Polvo en colores.
<b>Presentación:</b>	Bolsa de 2 kilos.
<b>Almacenamiento</b>	Bulto con 10 bolsas.

Las bolsas selladas se pueden almacenar hasta por un año después de la fecha de producción en las siguientes condiciones: Sobre estibas de madera, separado de las paredes, en lugar fresco, bajo techo, seco y ventilado.

Haciendo arrumes en planchas de 5 bultos a una altura máxima de 8 planchas por estiba.

La alta humedad reducirá el tiempo de vida útil del FijaColor. Después de abierta la bolsa, utilícese en el menor tiempo posible.

## Preparación de la mezcla

- ☒ Vierta en un recipiente limpio, medio (½) litro de agua limpia por cada bolsa o caja de dos (2) kl de **FijaColor**.
- ☒ Mezcle hasta obtener una pasta homogénea y sin grumos.
- ☒ Deje reposar por 10 minutos y mezcle nuevamente.

## Aplicación

- ☒ Asegúrese que las dilataciones estén limpias y secas.
- ☒ Confirme que el pegante de instalación de la cerámica este seco (mínimo 24 horas).
- ☒ Aplique la mezcla sobre las juntas con movimientos diagonales utilizando una llana o espátula de caucho, hasta llenar completamente las dilataciones.

- ☒ Despues de 15 o 20 minutos, retire el exceso de mezcla con una espuma o paño humedecido en agua limpia, haciendo recorridos diagonales de esquina a esquina de las piezas cerámicas y enjuagando regularmente la espuma o paño.
- ☒ Luego de 45 minutos limpie con un paño seco.
- ☒ Espere 48 horas para poner a tránsito liviano.
- ☒ Verifique que las juntas hayan quedado uniformes, si es

## Limitaciones de uso

- ☒ No apto sobre paredes de yeso (revocados, paneles de yeso).
- ☒ No apto sobre placas de yeso o fibrocemento.
- ☒ Evite su uso en superficies con una temperatura inferior a 5°C o superior a 35°C.
- ☒ En áreas expuestas a ácidos, bases o solventes, utilice otro tipo de fragua (epóxica).
- ☒ Si es necesario aplique otra capa para pulir el acabado y limpie.

## Medidas de seguridad

### Toxicidad:

- ☒ Manténgase fuera del alcance de los niños.
- ☒ Evite el contacto del producto con la piel y los ojos, así como la manipulación en áreas cerradas.
- ☒ No ingiera ni inhale.
- ☒ Durante la manipulación del producto se recomienda el uso de protección respiratoria, guantes, camisa de manga larga y gafas.
- ☒ Este producto no es inflamable.

### Seguridad Ambiental:

No existen datos ambientales que indiquen nocividad de este producto para el medio ambiente. Con el fin de evitar la contaminación, se debe tener en cuenta lo siguiente:

- ☒ Suelo: Los desechos o residuos del producto deben disponerse en rellenos sanitarios controlados y/o escombreras autorizadas. El empaque del producto es un residuo reciclable.
- ☒ Aire: Evite la dispersión del producto y la generación de material particulado (polvo); para ello, al verter el contenido de los envases, hágalo a una altura no superior a 50 cm.
- ☒ Agua: Evite que el producto sea vertido en el alcantarillado o en fuentes de agua. En caso de existir derrames al alcantarillado realice una limpieza de éste y termine de retirar los residuos con abundante agua.

### Importante

Si no está conforme con el producto, suspenda su utilización y llame a su proveedor.

No seguir las instrucciones de instalación, uso y recomendaciones es causal de pérdida de la garantía.

No se aceptan reclamos de aspecto físico sobre producto instalado.

Las especificaciones y diseño pueden variar sin previo aviso.

